



無線綴じ製本専用
ポリオレフィン糊 (PO糊)

PO1.5-A

Polyolefin adhesive (PO adhesive)
for perfect binding

PO (ポリオレフィン) 糊とは

- EVA糊の設備での製本が可能………既存の設備を活かすことが可能です
- EVA糊を大幅に上回る接着強度………製本した本を大幅に開くことが可能です
- EVA糊より糸曳きの軽減が見込めます
…機械内部を汚すことが少なくなるため機械を止めての清掃が減ります
→無線綴じ機の稼働率を上げることが可能になります
- EVA糊に比べ臭いも抑えられる………オペレーターの健康面に配慮しています




無線綴じ製本専用
ポリオレフィン糊 (PO糊)


商品名 PO1.5-A
サイズ φ3から4mm程



安価だが、本を完全に開くことができない。



EVAに比べ本の開きが良く、乾燥もEVAと同等。



本の開きが良いが、乾燥時間が長く高価。

	EVA	PO	PUR
接着強度／耐久性	普通／△	強い／○	最強／◎
耐熱性 (℃)	40~50	60~70	120
耐寒性 (℃)	0	-10	-20
設備／取り扱い性	通常／○	通常／◎ (糸曳きの軽減)	PUR専用／△
本の開きの良さ	50点	80点	100点
糊の乾燥	10分程度	10分程度	6時間程度
臭い	酢酸臭+レジン臭	微 臭	-

Canon varioPRINT iX-seriesで印刷しています

